

PRIMER AXR4

Pour revêtements teintés :
CHLOREPOOL COATING
AQUAMAXIPOOL - IMPERPOOL



Composition

Vernis de Polyuréthane Mono Composant, primaire d'accrochage prêt à l'emploi, pour supports non poreux de type :

Carrelage, Pâte de Verre, Céramique...

La superficie recouverte est à la fois dure et flexible, avec de hautes résistances à l'abrasion et aux agents chimiques. Le produit constitue une excellente protection pour des surfaces soumises à des risques de dégradation importantes, à forts passages par exemple, sols en béton en général, sols à base de mortier Epoxy auto nivelant ou en résines acryliques, ou en bois.

On utilise toujours le **PRIMER AXPU** avant l'application du **PRIMER AXR4**

Caractéristiques

La surface à traiter doit être propre et sèche.

La température du support doit être **supérieure à 5°C**.

Il est important d'homogénéiser correctement le produit avec un mélangeur à basse révolution.

Laisser reposer quelques minutes pour permettre l'évacuation des bulles d'air éventuelles.

Application au rouleau, pinceau ou pistolet.

- Consommation : 0,150 à 0,250 kg / m²

Délai maximum entre l'application du **PRIMER AXR4** et la première stratification : 48h, passé ce délai, dépolir et nettoyer la couche de **PRIMER AXR4** et appliquer une nouvelle couche.

Sec au toucher : **2h à 20°C**.

La dilution et le nettoyage des ustensiles s'effectuent avec du Solvant. Il est préférable d'utiliser les solvants préconiser par le fabricant (**SOLVANT AXON**).